



Produktinformation

Solarliquid L Konzentrat

Umweltfreundliches, Langzeit-Frostschutzmittelkonzentrat mit Korrosionsinhibitoren für thermische Solaranlagen

Produktdaten:

Aussehen:	klare, leicht gelbliche Flüssigkeit
Basis:	1,2-Propandiol ; Monopropylenglykol
Flammpunkt (°C):	> 100 (ASTM-D 51758)
Siedepunkt (°C):	> 150 (ASTM-D 1120)
Dichte (20°C)	1,040 - 1,050 g/cm ³ (DIN 51757)
Brechungsindex nD20:	1,43 - 1,44
Wärmeleitfähigkeit (20°C):	ca. 0,22 W/m*K
pH-Wert (1:1 mit neutr. Wasser 20°C):	7,5 - 8,5 (ASTM-D 1287)
Viskosität (20°C)	65 - 75 mm ² /s

Produkteigenschaften:

SOLARLIQUID L Konzentrat ist eine geruchlose Flüssigkeit auf der Basis von Monopropylenglykol, die in thermischen Solaranlagen als Kühlsole bzw. Wärmeträgerflüssigkeit eingesetzt wird.

Die speziellen Korrosionsinhibitoren schützen die im Anlagenbau üblicherweise verwendeten Metalle und Kunststoffwerkstoffe, auch Kupfer und Aluminium, vor Korrosionen, Schichtbildungen und Ablagerungen. Somit bleibt der Wirkungsgrad der Anlagen erhalten.

Dichtungsmaterialien werden durch Solarliquid L Konzentrat nicht angegriffen.

SOLARLIQUID L Konzentrat

- ist mit Wasser vollständig mischbar. Es erzielt im Lieferzustand einen Frostschutz bis -50°C, ohne sich zu entmischen
- **nicht unter 35 Vol.% Solarliquid-Anteil verdünnen (Korrosionssicherheit)**
- ist mit allen Frostschutzmitteln auf Basis von Propylenglykol mischbar.
- ist nitrit-, sekundär amin-, phosphat- und boratfrei inhibiert



Allgemeine Informationen:

Es ist darauf zu achten, dass die Umwälzpumpe für den Betrieb mit Frostschutzmitteln geeignet ist.

Die Anlage sollte vor dem Befüllen mit Wasser gespült und durch Abdrücken auf Dichtigkeit sämtlicher Verbindungen geprüft werden.

Die Anlage sollte nach dem Abdrücken sofort mit Solarliquid L gebrauchsfertig befüllt werden. Keine Luft eintragen!

Verzinkte Anlagenbauteile sind zu vermeiden, da Zink gegenüber Glykolen unbeständig ist.

Nach unseren Erfahrungen ist Solarliquid L gebrauchsfertig mehrere Jahre lager- und gebrauchsfähig. Dennoch sollte die Konzentration (Frostsisicherheit) jährlich geprüft werden.

Korrosions- und Abtragsraten von Solarliquid L gebrauchsfertig -28°C in g/m² (nach ASTM D 1384):

Aluminium:	- 0,2
Weichlot:	1,0
Messing:	1,0
Kupfer:	0,8
Stahl:	0,1
Grauguss:	- 0,4

Verdünnungstabelle:

Solarliquid L Konzentrat	Wasser	Frostschutz
35 Vol.%	65 Vol.%	- 15°C
40 Vol.%	60 Vol.%	- 19°C
45 Vol.%	55 Vol.%	- 22°C
50 Vol.%	50 Vol.%	- 28°C



Wasseranforderungen:

Für den Einsatz in Vakuumröhren mit Stillstandstemperaturen grösser 200°C sollte als Füllwasser nur entsalztes oder entmineralisiertes Wasser benutzt werden. Falls nur Trinkwasser zur Verfügung steht, folgende Obergrenzen für die Wasserhärte beachten:

0 – 10°dGH: ohne Einschränkung zulässig
> 10°dGH: Wasser auf Werte unter 10°dGH enthärten bzw. verschneiden

Anwendungsempfehlung:

Die optimale Einsatztemperatur liegt zwischen -30°C und 170°C. Wir empfehlen daher eine Einsatzkonzentration von 50% Solarliquid L Konzentrat und 50% Wasser. Bei Dauertemperaturen von mehr als 170°C empfehlen wir ausreichend grosse Ausgleichsbehälter zu installieren, damit die Wärmeträgerflüssigkeit aus den Kollektoren abfliessen kann.

Bei Temperaturen oberhalb 200°C beginnt eine langsame chemische Veränderung der Wärmeträgerflüssigkeit, welche die Betriebssicherheit der Anlage gefährden kann.

⇒ **Wir empfehlen unser Solarliquid HT gebrauchsfertig (bis max. 280°C)**

Prüfmethode der Korrosionseigenschaften:

Wir empfehlen, die verfüllte Solarflüssigkeit regelmässig (ca. jährlich) zu kontrollieren. Über den pH-Wert können Sie die Korrosionseigenschaften unserer Solarflüssigkeit überprüfen. Der pH-Wert sollte > 7,5 sein. Die Messung erfolgt über pH-Messstreifen. Bei einem geringeren Wert sollte die Solarflüssigkeit ersetzt werden.





Solarliquid L Konzentrat, gebrauchsfertig und HT gebrauchsfertig sind laut Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig (siehe Sicherheitsdatenblatt).


Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Diese Produkt-Information entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB 377/378.

**Bei weiteren Fragen zu unseren
Wärmeträgerflüssigkeiten
stehen Ihnen die Berater der
Staub & Co. Chemiehandelsgesellschaft mbH
jederzeit gerne zur Verfügung.**









**kinematische Viskosität von Solarliquid L Konzentrat /
Wassermischungen in Abhängigkeit von Temperatur und
Konzentration**

